

製品名称

アレコ/アルプスSS
はじきシリーズ

エントリーNo.

1531

はじきシリーズ



AEJ (オレフィン化粧合板)
SSJ (強化プリント化粧合板)

■ 新柄



NEW
AB951AEJ/SSJ
ウォールナット板柎



NEW
AB952AEJ/SSJ
メープル板柎



NEW
AB953AEJ/SSJ
バーチ板柎



NEW
AB954AEJ/SSJ
ウォールナット板柎



NEW
AB955AEJ/SSJ
チェリー板柎



NEW
AB956AEJ/SSJ
ウォールナット板柎



NEW
AB957AEJ/SSJ
チェリー板柎

ホームページにて柄をご確認いただけます。

オレフィン化粧合板

アレコ はじきシリーズ



AB□□□AEJ

品番	種別記号	3尺x6尺x2.5mm	3尺x7尺x2.5mm	3尺x8尺x2.5mm	3尺x9尺x4.0mm	4尺x7尺x2.5mm	4尺x8尺x2.5mm
951-957	AEJ	¥ 5,070	¥ 6,270	¥ 7,690	¥ 14,770	¥ 10,040	¥ 11,090

強化プリント化粧合板


アルプスSS はじきシリーズ



AB□□□SSJ

品番	種別記号	3尺x6尺x2.5mm	3尺x7尺x2.5mm	3尺x8尺x2.5mm
951-957	SSJ	¥ 3,390	¥ 4,390	¥ 5,640

はじき性能



油などの汚れを強力にはじきます

汚れがのびて広がらず強力にはじかれるので、乾拭きで簡単に拭き取ることができます。耐摩耗性にも優れ、ペットや人による擦り傷も防ぎます。

耐摩耗性 耐汚染性 耐溶剤性

<ご注意ください>

・同柄のアルプスカラー（ポリエステル化粧合板）とアルプスメラミンがございりますが、はじきの性能は951～957AEJ（オレフィン化粧合板）・951～957SSJ（強化プリント化粧合板）のみです。
・汚れが取れにくいときは洗剤などをお使いください。洗剤の成分が残らないように十分に拭き取りしてください。


はじきシリーズ物性試験

試験名	内容	オレフィン化粧合板		強化プリント化粧合板		
		はじきシリーズ(AEJ)	従来品アレコ(AE)	はじきシリーズ(SSJ)	従来品アルプスSS(SS)	
マジック易掃性	油性マジックの乾拭きで易掃性を確認	乾拭き	導管部に極軽微色残り 拭き取り不可	拭き取り可	導管部に色残り	
		溶剤拭き	拭き取り可	導管部に極軽微色残り	拭き取り可	導管部に極軽微色残り
摩耗C試験	JAS合板 摩耗C試験に準拠。軟質摩耗輪(CS-17)2個(総重量1000g)を取り付けて200回転後の柄残存率を確認	100%	100%	90%以上	90%以上	
汚染A試験	JAS合板 汚染A試験準拠	赤マジック 黒マジック 青インキ	色残りなし	導管部に色残り	色残りなし	軽微色残り


社内試験より

マジック易掃性

オレフィン化粧合板



強化プリント化粧合板



お問合せやサンプルのご依頼は最寄りの営業所へご連絡ください

アルプス株式会社

ホームページアドレス <http://www.alps-co.com>

本社	〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町 33	TEL.03-3207-0006	FAX.03-5272-0051	alps-honsya@alps-co.com
神奈川営業所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神 2596-6	TEL.0463-54-8002	FAX.0463-54-8005	alps-kanagawa@alps-co.com
千葉営業所	〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町 293	TEL.043-424-0481	FAX.043-424-0484	alps-chiba@alps-co.com
北関東営業所	〒347-0003 埼玉県加須市大字上樋遣川 3718	TEL.0480-68-5521	FAX.0480-68-4878	alps-kitakanto@alps-co.com
静岡営業所	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名川 3-5-57	TEL.054-655-0205	FAX.054-267-7213	alps-shizuoka@alps-co.com
埼玉工場	〒347-0003 埼玉県加須市大字上樋遣川 3718	TEL.0480-68-5838	FAX.0480-68-5539	alps-kazo@alps-co.com
静岡工場	〒420-0913 静岡県静岡市葵区瀬名川 3-5-57	TEL.054-267-7212	FAX.054-267-7213	